

## Separol® - 32 Universal

Смазка для опалубки

<b>Описание материала</b>	Separol®-32 Universal - это универсальная смазка и разделительный материал для опалубки с впитывающей, не впитывающей и обогреваемой до 80 °С поверхностью.
<b>Применение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ гладкая и не впитывающая опалубка</li><li>■ впитывающая опалубка</li><li>■ обогреваемая до 80 °С опалубка</li><li>■ вертикальная опалубка</li><li>■ защита поверхности смесителей</li></ul>
<b>Характеристики / Преимущества</b>	<p>Separol®-32 Universal - это готовый к применению разделительный материал на основе минерального масла с химико-физическим разделительным действием.</p> <p>Материал Separol®-32 Universal обладает следующими свойствами:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ не содержит растворителей</li><li>■ хорошая адгезия разделительной пленки на вертикальной опалубке</li><li>■ не требуется время проветривания</li></ul> <p>Separol®-32 Universal обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ простое и чистое отделение опалубки от бетона</li><li>■ улучшает внешний вид бетонных поверхностей</li><li>■ не снижает качества бетона на поверхности</li><li>■ Защита опалубки от коррозии и раннего старения</li></ul>

### Техническое описание

<b>Вид</b>	
<b>Форма / цвет</b>	коричневая жидкость
<b>Упаковка</b>	Канистры: 17 кг Бочки: 170 кг Контейнеры: 800 кг

Construction



<b>Хранение</b>	
<b>Условия и срок хранения</b>	Защищать от мороза, прямых солнечных лучей и загрязнений. Вскрытые емкости держать закрытыми. Хранить в закрытой упаковке 1 год.
<b>Технические характеристики</b>	
<b>Основа активного вещества</b>	минеральное масло
<b>Растворимость</b>	в органических растворителях
<b>Плотность</b>	0,87 г / см <sup>3</sup> .
<b>Температура использования</b>	0 - 80 °С
<b>Информация о системе</b>	
<b>Производительность</b>	1 кг материала Separol® -32 Universal достаточно для: примерно 80 м. стальной опалубки и пластиковой опалубки примерно 70 м. древесно-стружечной плиты с покрытием примерно 30 м. необработанной деревянной опалубки
<b>Указания к применению</b>	Обрабатываемая поверхность опалубки должна быть сухой и чистой. Ржавчину и остатки бетона удалить. Продукт распылить тонким, но покрывающим слоем с применением специального распылителя высокого давления с рабочим давлением 4-6 бар и плоскоструйным соплом (01 F 110 или 652.307). Избегать скопления разделительного материала, остатки в виде луж убрать тряпкой или резиновым шпателем. Бетонировать можно сразу после распыления.
<b>Замечание</b>	Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.
<b>Указания по технике безопасности</b>	Для получения информации и консультации относительно безопасности применения, хранения и утилизации химических материалов, пользователи должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
<b>Юридические указания</b>	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



Сика Украина,  
Украина  
03680 г. Киев  
ул. О. Трутенко 10, 3-й эт.

Тел.: +380 44 492 94 19  
Факс: +380 44 492 94 18  
www.sika.ua  
www.sika.com

