

**Техническая карта материала**  
 Издание: 27/10/2007  
 Идентификационный номер:  
 02 05 02 03 004 System  
 Sika®-AcouBond®-System

## Sika®-AcouBond®-System

### Звукопоглощающая система для приклеивания деревянных напольных покрытий

#### Описание материала

Система Sika® AcouBond® состоит из матов различной толщины SikaLayer®-03 (3 мм) / SikaLayer®-05 (5 мм) и эластичного звукопоглощающего клея в трех вариантах: SikaBond®-T52, SikaBond®-T52 FC, SikaBond®-T53.

#### Применение

Система Sika® AcouBond® используется для приклеивания массивной доски, паркетной доски, а также ДСП (шип / паз) как в новом строительстве, так и при реконструкции жилых, офисных и промышленных зданий.



#### Характеристики/ Преимущества

- Звукопоглощение до 18 dB (DIN 52 210).
- Снижает звук шагов.
- Деревянное покрытие приклеивается непосредственно к основанию.
- Износостойчивый мат.
- Быстрота и простота в укладке.
- Низкий расход клея.
- Применим для большинства видов деревянных напольных покрытий.
- Позволяет вести укладку непосредственно на старую плитку.
- Снижает напряжения, воздействующие на основание.
- Компенсирует небольшие неровности основания.
- Клей поддается шлифовке.

#### Испытания

##### Тесты / Стандарты

*Система Sika® AcouBond® с матом SikaLayer-03 (толщина 3 мм):*

звукопроницаемость Class 60: RAL™-TL01-222 (USA);  
 звукоизоляция Class 59: RAL™-IN01-12 (USA);  
 звукопоглощение ΔLw 16 dB (NF EN ISO 717/2): Report 00A730e;  
 шумоподавление DLw -3 dB (NF EN ISO 717/2): Report 00A731e.

*Система Sika® AcouBond® с матом SikaLayer-05 (толщина 5 мм):*

звукопроницаемость Class 60: RAL™-TL01-221 (USA);  
 звукоизоляция Class 57: RAL™-IN01-11 (USA);  
 звукопоглощение ΔLw 18 dB (NF EN ISO 717/2): Report 01A829e;  
 шумоподавление DLw -3 dB (NF EN ISO 717/2): Report 01A828e.



## Характеристики материала: SikaLayer® Mats

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Применение</b> | Высококачественный полиэтиленовый мат с симметрично расположеными прорезями для заполнения kleевым составом, чтобы обеспечить высокий эффект звукопоглощения. |
|-------------------|---|

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Характеристики / Преимущества</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Стабильность размеров и сопротивление давлению.</li><li>■ Четко определенный расход клея.</li><li>■ Низкий вес — простота транспортировки.</li></ul> |
|--------------------------------------|--|

### Тип

|               |               |
|---------------|---------------|
| SikaLayer®-03 | SikaLayer®-05 |
|---------------|---------------|

|             |       |       |
|-------------|-------|-------|
| <b>Цвет</b> | Серый | Серый |
|-------------|-------|-------|

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>Упаковка</b> | Рулон 16,7 x 1,5 м = 25 м <sup>2</sup><br>12 рулонов на паллете | Рулон 13,3 x 1,5 м = 20 м <sup>2</sup><br>7 рулонов на паллете |
|-----------------|---|--|

### Хранение

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Условия и срок хранения</b> | Неограниченно при хранении в сухих условиях, в защищенном от прямого солнечного света месте при температуре от +10 °C до +25 °C. |
|--------------------------------|--|

### Технические характеристики

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| <b>Тип</b> | SikaLayer®-03 | SikaLayer®-05 |
|------------|---------------|---------------|

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Химическая основа</b> | Вспененный полиэтилен | Вспененный полиэтилен |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|

|                |      |      |
|----------------|------|------|
| <b>Толщина</b> | 3 мм | 5 мм |
|----------------|------|------|

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| <b>Плотность</b> | 30 кг/м <sup>3</sup> = 90 г/м <sup>2</sup> | 30 кг/м <sup>3</sup> = 150 г/м <sup>2</sup> |
|------------------|--|---|

|                  |                       |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Отверстия</b> | 60 шт./м <sup>2</sup> | 60 шт./м <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------------|-----------------------|

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>Теплопроводность</b> | 0,042 Вт/м град. | 0,042 Вт/м град. |
|-------------------------|------------------|------------------|

|                               |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|
| <b>Уменьшение звука шагов</b> | до 16 dB | до 18 dB |
|-------------------------------|----------|----------|

## Характеристики материала: клей SikaLayer®-Adhesives



|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Применение</b> | Нанесите эластичный клей SikaBond®-T52 FC, SikaBond®-T53 или SikaBond®-T52 во все прорези SikaLayer® мата для фиксации деревянного напольного покрытия. |
|-------------------|---|

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Характеристики / Преимущества</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Однокомпонентный — готов к использованию.</li><li>■ SikaBond®-T52 FC: без растворителей, сертификат ЕС-1, без запаха, быстрое отверждение.</li><li>■ SikaBond®-T52: без растворителей, сертификат ЕС-1, без запаха.</li><li>■ SikaBond®-T53: быстрое отверждение.</li><li>■ Клей поддается шлифовке.</li><li>■ Для получения более полной информации смотрите соответствующую PDS.</li></ul> |
|--------------------------------------|--|

### Тип

|                  |  |               |  |               |  |
|------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| SikaBond®-T52 FC |  | SikaBond®-T53 |  | SikaBond®-T52 |  |
|------------------|--|---------------|--|---------------|--|

|             |                   |                   |         |
|-------------|-------------------|-------------------|---------|
| <b>Цвет</b> | Светло-коричневый | Светло-коричневый | Бежевый |
|-------------|-------------------|-------------------|---------|

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Упаковка</b>                           | Тубы по 600 мл (20 шт. в коробке)<br>Тубы по 1800 мл (6 шт. в коробке)   | Тубы по 600 мл (20 шт. в коробке)<br>Тубы по 1800 мл (6 шт. в коробке)             | Тубы по 600 мл (20 шт. в коробке)   |
| <b>Хранение</b>                           |  |  |   |
|   | SikaBond®-T52 FC    | SikaBond®-T53  | SikaBond®-T52    |
| <b>Условия и срок хранения</b>            | С даты изготовления при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухих условиях в защищенном от прямого солнечного света месте при температуре от +10 °C до +25 °C:  |  |   |
|   | 12 месяцев   | 12 месяцев   | 12 месяцев  |
| <b>Технические характеристики</b>         |  |  |   |
|   | SikaBond®-T52 FC    | SikaBond®-T53  | SikaBond®-T52    |
| <b>Химическая основа</b>                  | Однокомпонентный полиуретан, отверждение под воздействием влаги воздуха  |  |   |
| <b>Плотность</b>                          | ≈ 1,28 кг/л (DIN 53 479)   | ≈ 1,2 кг/л (DIN 53 479)  | ≈ 1,29 кг/л (DIN 53 479)  |
| <b>«Высыхание от пыли»</b>                | ≈ 60 минут (+23 °C / 50%)  | ≈ 45–60 минут (+23 °C / 50%)   | ≈ 60–90 минут (+23 °C / 50%)  |
| <b>Скорость твердения</b>                 | ≈ 4 мм / 24 часа<br>(+23 °C / отн. влажность воздуха 50%)  | ≈ 3 мм / 24 часа<br>(+23 °C / отн. влажность воздуха 50%)                          | ≈ 3 мм / 24 часа<br>(+23 °C / отн. влажность воздуха 50%)   |
|   | Деревянное покрытие готово к полной нагрузке / шлифовке через 12–48 часов после установки (в зависимости от климатических условий и толщины слоя клея). Для получения более полной информациисмотрите соответствующую PDS. |  |   |
| <b>Консистенция</b>                       | Очень легко наносится при помощи строительного пистолета   |  |   |
| <b>Рабочая температура</b>                | От –40 °C до +70 °C  |  |   |
| <b>Физико-механические характеристики</b> |  |  |   |
|   | SikaBond®-T52 FC    | SikaBond®-T53  | SikaBond®-T52  |
| <b>Предел прочности на сдвиг</b>          | ≈ 0,9 МПа,<br>1 мм слой клея<br>(+23 °C / отн. влажность воздуха 50%)<br>(DIN 281)   | ≈ 1,2 МПа,<br>1 мм слой клея<br>(+23 °C / отн. влажность воздуха 50%)<br>(DIN 281) | ≈ 0,7 МПа,<br>1 мм слой клея<br>(+23 °C / отн. влажность воздуха 50%)<br>(DIN 281)                  |
| <b>Прочность на растяжение</b>            | ≈ 1,0 МПа,<br>(+23 °C / отн. влажность воздуха 50%)<br>(DIN 53 504)  | ≈ 1,8 МПа,<br>(+23 °C / отн. влажность воздуха 50%)<br>(DIN 53 504)                | ≈ 1,3 МПа,<br>(+23 °C / отн. влажность воздуха 50%)<br>(DIN 53 504)                                 |
| <b>Растяжение до разрыва</b>              | ≈ 600%, через 28 дней<br>(+23 °C / отн. влажность воздуха 50%)<br>(DIN 53 504)   | ≈ 500%, через 28 дней<br>(+23 °C / отн. влажность воздуха 50%)<br>(DIN 53 504)     | ≈ 900%, через 28 дней<br>(+23 °C / отн. влажность воздуха 50%)<br>(DIN 53 504)                      |

## Информация о системе

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Состав системы</b> | Данная система по укладке деревянных напольных покрытий должна полностью удовлетворять требованиям описания и не может быть изменена. |
|-----------------------|---|

## Нанесение

|               | SikaBond®-T52 FC  | SikaBond®-T53   | SikaBond®-T52  |
|---------------|--|---|---|
| <b>Расход</b> | 610 (03) – 770 (05) г/м <sup>2</sup><br>(480–600 мл/м <sup>2</sup> )                               | 5809 (03) – 720 (05) г/м <sup>2</sup><br>(480–600 мл/м <sup>2</sup> ) | 610 (03) – 770 (05) г/м <sup>2</sup><br>(480–600 мл/м <sup>2</sup> )                              |




Все прорези должны быть заполнены kleem. Необходимо использовать наконечник с трехгранным отверстием 8 x 10 мм. 1 коробка из 20 пакетов должна быть использована на один рулон маты SikaLayer®-03.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Требования к основанию</b> | Основание должно быть подготовлено к нанесению kleя, т. е. должно быть ровным, прочным, чистым, сухим и очищенным от пыли. Краска, цементное молочко и иные плохо держащиеся частицы должны быть удалены. Следует убедиться в выполнении требований по подготовке основания согласно положению о строительных работах, часть C DIN 18 356 «Паркетные работы». Необходимо соблюдать перечисленные ниже условия нанесения. |
|-------------------------------|--|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Подготовка основания</b> | <u>Бетонная / цементная стяжка</u><br>Отшлифовать, например, однодисковой шлифовальной машиной, до получения прочной и шероховатой поверхности и очистить промышленным пылесосом.<br><br><u>Ангидридная стяжка / ангидридная наливная стяжка</u><br>Отшлифовать, например, однодисковой шлифовальной машиной, до получения прочной и шероховатой поверхности и очистить промышленным пылесосом незадолго до начала приклеивания.<br><br><u>Литой асфальт (мастика) после пескоструйной обработки</u><br>Подлежит предварительной обработке грунтовкой Sika® Primer-MB (см. техническое описание к Sika® Primer-MB).<br><br><u>Керамика и старая плитка</u><br>Обезжирить, очистить с помощью SikaCleaner® или отшлифовать и тщательно пропылесосить промышленным пылесосом.<br><br><u>Деревянные / гипсовые плиты (ДСП, фанера, OSB-плита)</u><br>Крепятся к основанию винтами и kleem. По наститулу плавающих полов обратитесь за информацией к вашему консультанту.<br><br><u>Другие основания</u><br>Обратитесь за информацией к вашему консультанту для рекомендации и информационной поддержки.<br>Клей SikaBond®-T52 FC / -T53 / -T52 возможно применять без предварительного грунтования на подготовленные цементные, ангидридные основания, фанеру, ДСП, бетон и керамическую плитку. Если основание представляет собой литьй асфальт после пескоструйной обработки, цементный бесшовный пол с повышенной влажностью (до 4% СМ, 6% Трамех), имеет остатки старого kleя или требует упрочнения поверхности, следует применить грунтовку Sika® Primer-MB. Для получения дальнейшей информации см. техническое описание к Sika® Primer-MB или свяжитесь с консультантом. |
|-----------------------------|---|

## Условия нанесения / ограничения

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Температура основания</b> | Во время нанесения и до полного отверждения kleев SikaBond® температура поверхности основания должна быть не ниже +15 °C, а для полов с подогревом — не выше +20 °C. |
|------------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>Температура воздуха</b>             | Температура в помещении должна быть от +15 °C до + 35 °C.  |
| <b>Влажность основания</b>             | <p><b>Допустимая влажность основания:</b><br/>           2,5% СМ для цементной стяжки (4% по Трамех / гравиметрический анализ);<br/>           0,5% СМ для ангидридной стяжки;<br/>           3–12% СМ для пола из магнезиального раствора (зависит от количества органических компонентов).</p> <p><b>Допустимая влажность основания для полов с подогревом:</b><br/>           1,8% СМ для цементной стяжки (3% по Трамех / гравиметрический анализ);<br/>           0,3% СМ для ангидридной стяжки;<br/>           3–12% СМ для пола из магнезиального раствора (зависит от количества органических компонентов).</p> |
| <b>Относительная влажность воздуха</b> | От 40% до 70%  |
| <b>Инструкция по нанесению</b>         |  |
| <b>Способы нанесения / Инструмент</b>  | <p>Раскатать рулон мата SikaLayer®-03 / -05 параллельно направлению укладки деревянного напольного покрытия.</p> <p>Пожалуйста, следите за тем, чтобы маты были уложены рядом друг с другом и не были уложены внахлест.</p> <p>Для нанесения клея необходимо применять строительный пистолет.</p>   |
|  | <p>Нанесите клей с помощью механического или пневматического пистолета во все прорези маты, используя наконечник с трехгранным отверстием (ширина 8 мм, высота 10 мм). Все прорези должны быть заполнены.</p> <p>Наконечник должен находиться под прямым углом к основанию.</p> <p>Клей не должен наносится на мат между прорезями.</p>    |
|  | <p>Уложить деревянное покрытие, крепко вдавив в клей, до тех пор, пока покрытие плотно не прижмется к мату SikaLayer®. Для соединения деревянных элементов необходимо использовать молоток и подбивочный блок.</p> <p>Необходимо соблюдать требуемое расстояние между стеной и деревянным покрытием, рекомендованное производителем деревянных напольных покрытий.</p>    |
|  | <p>Свежий, невысохший клей следует немедленно удалить чистящей салфеткой Sika® TopClean-T или очистителем Sika® Remover-208. Перед применением следует проверить совместимость поверхности покрытия паркета с очистителем Sika® Remover-208.</p> <p>При выполнении работ по укладке паркета в любом случае следует соблюдать указания изготовителя паркета.</p>  |
| <b>Очистка инструмента</b>             | Все инструменты и принадлежности необходимо сразу же по окончании работ очистить очистителем Sika® Remover-208 / салфеткой Sika® TopClean-T. Засохшие остатки клея можно удалить только механическим способом.   |

---

**Замечания по нанесению / ограничения**

В случае если производитель деревянных покрытий дает широкий диапазон температур применения материалов, необходимо учитывать, что температура применения клея должна быть в пределах от +5 °C до +35 °C. С целью достижения лучших условий нанесения клея температура должна быть не ниже +15 °C.

Для надлежащего отверждения клея требуется достаточное количество влаги.

Для системы Sika® AcouBond® метод укладки справедлив для покрытий с шип / пазом (мин. 3 x 3 мм). Необходимо следовать ограничениям в применении:

минимальный размер покрытия:

длина 00 мм (более 3 kleевых валиков);

ширина 0 мм;

толщина 2 мм;

максимальный размер покрытия:

толщина <28 мм.

Применение станет более эффективным, если использовать длинные и широкие деревянные покрытия.

Паркетные полы в неизолированных помещениях, например, подвалах или других помещениях без пароизоляции, можно наклеивать только после применения композиции Sikafloor®-EpoCem® и грунтовки Sika® Primer-MB. Более подробные сведения см. в техническом описании продукта или свяжитесь с консультантом.

Древесину, обработанную аммиаком, антисептиком, мореную древесину можно использовать только после консультации и письменного согласования с техническим консультантом фирмы Sika®.

Перед приклеиванием сильно маслонаполненной древесины следует также посоветоваться с техническим консультантом фирмы Sika®.

Не допускайте попадания клея на полиэтилен, полипропилен, тефлон и некоторые полимерные материалы, содержащие пластификаторы.

Необходимо предварительно испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели.

Запрещается допускать смешивание или контакт клея SikaBond®-T52 FC с изоцианат-реактивными веществами, которые являются, например ингредиентами спирта и многих растворов.

Некоторые предварительные грунтовочные покрытия могут ухудшить или не допустить адгезию клея SikaBond® (необходимо предварительно испытать материалы на пригодность).

Клей SikaBond®-T52 FC разработан для приклеивания паркета / древесины на основание. Поэтому при укладывании паркета без соединения шип / паз, например, наборного паркета, следует принять меры, чтобы клей по возможности не попал в швы. Если соприкосновение клея с другими материалами, кроме паркета, неизбежно, необходимо в любом случае перед применением клея проверить совместимость соответствующих систем и материалов. При сомнении посоветуйтесь с вашим консультантом. Запрещается допускать смешивание или контакт системы Sika® AcouBond® с изоцианат-реактивными веществами, особенно алкоголем, который является компонентом растворителей, очищающих средств и т. д. Каждый контакт может помешать и предотвратить прохождение реакции отверждения (полимеризации) материала.

---

**Замечание**

Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.

---

**Указания по технике безопасности**

Для получения информации и консультации относительно безопасности применения, хранения и утилизации химических материалов, пользователи должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.

---

# Construction



## Юридические указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.

Сика Украина,  
Украина  
03680 г. Киев  
ул. О. Трутенко 10, 3-й эт.

Тел.: +380 44 492 94 19  
Факс: +380 44 492 94 18  
[www.sika.ua](http://www.sika.ua)  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

