



Elastocolor Rasante SF



Затирочная готовая к использованию однокомпонентная эластомерная шпаклевка, армированная волокнами, с высоким качеством наполнителя

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готова к использованию, представляет собой выравнивающий состав и заполнитель для промежуточного использования, особенно хорошо подходит для заделывания усиливающей сетки (**Elastocolor Net**) мастерком или специальным шпателем, а также для улучшения однородности оснований и обеспечения гибкости для **Elastocolor finish**.

В частности,

- для промежуточного выравнивания и заполнения перед нанесением краски,
- для использования как финишное эластичное покрытие подобное краскам на кварцевой основе.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Elastocolor Rasante SF представляет собой безцементный эластомерный промежуточный материал с акриловой эмульсией и укрепляющими волокнами, смешанными с фракционным песком и специальными добавками, разработанными в исследовательских лабораториях MAPEI.

Если основание имеет обширную трещину толщиной менее 1 мм, укрепите вместе с **Elastocolor Rasante SF** сетку **Elastocolor Net**.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция: тиксотропная жидкость

Цвет: белый и другие цвета, входящие в **ColorMap**

Плотность (г/куб.см): ок. 1.47

Вязкость по Брукфильду (мПа*с): ок. 177,500

Сухой остаток (EN ISO 3251) (%): ок. 77

Класс опасности по ЕС 1999/45: нет.

Соотношение смешивания: при нанесении мастерком - готова к использованию;
нанесение кистью или роликом - +5-10% воды.

Время ожидания между нанесение последующих слоёв: от 24 часов при нормальных
влажности и температурных условиях, и во всех случаях, когда предыдущий слой
полностью высохнет.

Температура использования: от +5°C до +35°C

Хранение
24 месяца в оригинальной упаковке

Расход
мастерком - 0.4-0.7 кг/кв.м (на слой), кистью или
роликом - 0.3-0.5 кг/кв.м (на слой), спреем - 0.8-1.0
кг/кв.м (на слой)

Упаковка
пластиковые вёдра по 20 кг

Elastocolor
RASANTE SF

