

Техническая карта материала  
Издание 2006  
Идентификационный №  
02 09 01 01 002 0 000099  
Sikaplan® Walkway

# Sikaplan® Walkway

## Гидроизоляционная мембрана

### Описание материала

Мембрана Sikaplan® Walkway это армированная полиэстеровой тканью ПВХ-мембрана имеющая специальную противоскользкую структуру поверхности.

### Применения

Мембрана Sikaplan® Walkway применяется для устройства эксплуатационных дорожек на плоских крышах, выполненных по технологиям Sika® Trocal®.

### Характеристики / Преимущества

- Высокая стойкость к атмосферным влияниям (процессы старения, UV излучение, атмосферные осадки и др.)
- Стойкость к механическим повреждениям
- Высокая прочность на разрыв
- Высокий показатель удлинения
- Остается гибкой при низких температурах
- Высокая способность пропускания паров воды
- Отлично сваривается горячим воздухом
- Материал имеет свойство к повторной переработке

### Результаты испытаний

#### Тесты/ Стандарты

COBR Технические условия AT/2004-11-0385: Кровельные пленки ПВХ Sikaplan Walkway, Sikaplan 18 D

### Техническое описание

#### Вид

#### Цвет

Темно серая мембрана на основе ПВХ

#### Упаковка

Толщина	Длина рулона	Ширина рулона	Стандартная упаковка	Вес	
				рулона	метра кв.
2,0 мм	10 м	1,00 м	20 рулонов = 200 м <sup>2</sup>	27,0 кг	2,70 кг/м <sup>2</sup>

#### Хранение

#### Условия хранения

Рулоны хранятся в горизонтальном положении в сухом и ровном месте.

#### Технические характеристики

##### Толщина

2,00 мм

##### Плотность

2,70 кг/м<sup>2</sup>

#### Физико-механические характеристики

##### Растяжимость

~1.00 % (по DIN 16730)



<b>Сопротивление диффузии водного пара</b>	$\mu = 20\ 000$ (по DIN 16730)
<b>Клас огнестойкости</b>	Клас 4 (по DIN 16730)
<b>Испытание на пробив</b>	Непробиваемый при падении шарика весом 500 г с высоты 1100 мм (по DIN 16730)
<b>Инструкция по применению</b>	
<b>Способ укладки</b>	Мембрану следует сваривать горячим воздухом к предварительно установленным кровельным мембранам Sikaplan® / Trocal®
<b>Замечания по нанесению / Ограничения</b>	Не устойчива к битумам, маслам, смоле, а также к соединениям вмещающим растворители. Не устойчива к полистиролу и полиуретану.
<b>Замечание</b>	Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.
<b>Указания по технике безопасности</b>	Для получения информации и консультации относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
<b>Юридические указания</b>	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



Сика Украина,  
Украина  
03680 г. Киев  
ул. О. Трутенко 10, 3-й эт.

Тел.: +380 44 492 94 19  
Факс: +380 44 492 94 18  
www.sika.ua  
www.sika.com

